

## Produkt Datenblatt



# Aspaflex SAMI

**Gebrauchsfertiges Polymermodifiziertes Bitumen 40/100-65 A gemäß  
Produktanforderungen und in Anlehnung an die TL Bitumen-StB 07/13,**

## Lieferspezifikationen

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Nadelpenetration bei 25°C	DIN EN 1426	0,1 mm	40 – 100
Erweichungspunkt Ring und Kugel	DIN EN 1427	°C	≥ 65
Kraft-Duktilität: Formänderungsarbeit <sup>1)</sup>	DIN EN 13589 DIN EN 13703	J/cm <sup>2</sup>	≥ 3
Flammpunkt	DIN EN ISO 2592	°C	≥ 235
Brechpunkt nach Fraaß	DIN EN 12593	°C	≤ -15
Elastische Rückstellung bei 25°C	DIN EN 13398	%	≥ 70
Lagerbeständigkeit Differenz der Erweichungspunkte	DIN EN 13399 DIN EN 1427	°C	≤ 5

**Beständigkeit gegen Verhärtung unter Einfluss von Wärme und Luft**  
nach DIN EN 12607-1 bei 163°C

Eigenschaft	Prüfverfahren	Einheit	Anforderung
Masseänderung	DIN EN 12607-1	M.-%	≤ 0,3
Verbleibende Penetration	DIN EN 1426	%	≥ 60
Zunahme des Erweichungspunktes Ring und Kugel	DIN EN 1427	°C	≤ 8,0
Abfall des Erweichungspunktes Ring und Kugel	DIN EN 1427	°C	≤ 5,0
Elastische Rückstellung bei 25°C	DIN EN 13398	%	≥ 50

## Anwendungshinweise

**Aspaflex SAMI** findet Anwendung bei der Herstellung von spannungsmindernden Membranen (SAMI) und bei der Sanierung von Offenporigen Asphalten (PA) zur Herstellung des Schichtenverbundes auf Fräsflächen. Die zulässigen Höchsttemperaturen des Bindemittels im Lagertank sowie bei der Mischgutherstellung (in Anlehnung an Tabelle 3 der TL Asphalt-StB 07) sind zu beachten.